

Утверждаю:

Главный механик ОАО «МЗКТ»

В.Р.Алесин

«12» 09 2025 г.


**АКТ
испытания АРТ-состава**

г. Минск

«12» сентября 2025 г.

Настоящий акт составлен в том, что в период с 26.06.2024 по 03.03.2025 проводились испытания по эффективности применения АРТ-состава в смазке для реборд ходовых колёс крана мостового типа. В смазку был добавлен АРТ-состав, после чего была произведена обработка реборд ходовых колёс. Обработка производилась 2 (два) раза: 26.06.2024 и 03.09.2024. В период с 26.06.2024 по 03.03.2025 проводилось 5 замеров. Данные значения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Колесо	Дата обработки и замеров	Не обработанное АРТ-составом				Обработанное АРТ-составом			
		Значения параметров (мм)				Значения параметров (мм)			
		a	a ₁	A	A ₁	a	a ₁	A	A ₁
	26.06.2024 (первая обработка)	19	18	20	19	19	20	20	
	24.07.2024	19	17	20	19	19	18	20	20
	03.09.2024 (повторная обработка)	18	17	19	18	18	17	19	20
	01.10.2024	17	16	19	18	18	17	19	19
	03.03.2025	16	14	19	16	18	16	19	18
	Износ за весь период испытаний	3	4	1	3	1	3	1	2

Заместитель главного механика по ремонту
техническому и гарантийному обслуживанию
технологического оборудования

Мастер по ремонту оборудования

М.И.Чуйкевич

Д.А.Жук